

# MICROMARMO PRIMER

## 1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Primer promotore di adesione a superficie ruvida, specifico per favorire l'ancoraggio di intonaci su supporti lisci o scarsamente assorbenti (piastrelle, vetro, cemento cellulare, cartongesso, gesso). Viene impiegato come speciale aggrappante ad elevata adesività su supporti dove normalmente gli intonaci avrebbero grossi problemi di adesione (es. marmorino o intonaci a calce su cartongesso, su gesso, cemento cellulare, rasature su piastrelle ceramiche).

## 2. COMPOSIZIONE

Terpolimero acrilico ad elevata adesione, riduttori della tensione superficiale, graniglie di quarzo, altri additivi.

## 3. MODALITA' D'APPLICAZIONE

MICROMARMO PRIMER è pronto all'uso, va rimescolato prima dell'impiego, e applicato direttamente a pennello o a rullo. Prima della posa di malte o collanti è necessario attendere minimo 24 h. Le superfici devono essere perfettamente pulite, sgrassate, senza la minima traccia di polvere. Su superfici sfarinanti è necessario consolidare con una di DERASOL H2O diluito in rapporto 1:1 con acqua, e dopo 24 h minimo, applicare MICROMARMO PRIMER. Evitare di applicare il prodotto con umidità relativa dell'aria oltre l'80%; non applicare su supporti umidi o dove è stata accertata la presenza di umidità di risalita o da infiltrazione.

## 4. DATI TECNICI

**PESO SPECIFICO:** 1,296 Kg./Lt. +/-5%

**VISCOSITA' BROOKFIELD:**

1250 cps  $\pm$  10% (R3 - RPM 20 -25°C)

**RESA:** 0,150-0,200 Lt./m<sup>2</sup>

**DILUIZIONE:** pronto all'uso

**CONFEZIONE:** contenitori in polietilene da Lt. 15, Lt. 4, Lt. 0,750

**ESSICCAZIONE:** al tatto 30', in profondità 24h a 20°C

**SOVRAVERNICIABILITA':** 24h.

**APPLICAZIONE:** pennello, rullo.

**CONSERVAZIONE:** 36 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici.

**HS-CODE :** 32091000

## 5. VOCE DI CAPITOLATO

Pretrattamento con promotore di adesione ruvido di superfici murali sfarinanti con l'applicazione di una mano di ancorante del tipo MICROMARMO PRIMER della

SPIVER S.r.l.. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m<sup>2</sup> €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche. La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



*Emotion with paint ...*

**SPIVER s.r.l.**

contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta ( CL )

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

**www.spiver.it - info@spiver.it**