



Zephyro

1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Pregevole finitura da arredo interno caratterizzata da preziosi riflessi metallici valorizzati da una speciale microsabbia che gli dona originali movimenti di chiaroscuro esaltati da una meravigliosa perlescenza. Particolarmente gradevole risulta essere anche la sua sensazione tattile. Grazie alle sue caratteristiche ZEPHYRO garantisce una grande flessibilità d'impiego spaziando dall'eleganza in un ambiente classico e neoclassico, fino ad arrivare ad essere utilizzato in ambienti in stile moderno, siti sia in locali pubblici che civili abitazioni. ZEPHYRO è ininfiammabile, diventa perfettamente lavabile dopo circa tre settimane dall'applicazione.

2. COMPOSIZIONE

Speciale emulsione acrilica, mix di miche biostabili naturali e sintetiche, microsabbia, pigmenti organici e inorganici, additivi.

3. MODALITA' D'APPLICAZIONE

Preparazione del fondo

Carteggiare, spolverare, stuccare eventuali imperfezioni con STUCCOMURO, ed applicare una mano di FISSATIVO UNIVERSALE opportunamente diluito con acqua in rapporto da 1:5 fino ad 1:10 in base alla assorbimento del supporto. Lasciare asciugare minimo 4 ore e applicare una o due mani di PRIMER S bianco o leggermente pigmentato, opportunamente diluito (vedi relativa scheda tecnica), intervallate da un minimo di 4-5 ore una dall'altra.

Applicazione

Stendere ZEPHYRO con SPALTER DECORA' sulla superficie, ed eseguire dei movimenti irregolari, tipo pennellate incrociate; il movimento delle pennellate può essere effettuato anche in direzione verticale, orizzontale od obliquo, tutto in base al design desiderato. Normalmente è sufficiente un solo strato di ZEPHYRO per ottenere la perfetta copertura della superficie. L'effetto finale di ZEPHYRO si manifesterà ad essiccazione avvenuta, ovvero dopo 4-5 ore dall'applicazione.

4. DATI TECNICI

PESO SPECIFICO: 1,104 ± 5% Kg./Lt.

COLORE: tinte di cartella. Ogni tinta della nostra cartella ha 4 gradazioni, per ottenere la tinta desiderata aggiungere in 2,5 Lt. di ZEPHYRO BASE SILVER o ZEPHYRO BASE GOLD la quantità di ARTHE CONCENTRATO secondo la seguente tabella:

Art. E	Art. F	Art. G	Art. H
3x70 ml	1x70 ml	22 ml	8 ml

VISCOSITA' BROOKFIELD: 4800 cps ± 5% R6 RPM 100 a 25°C

RESA: 10 m²/Lt. per mano.

DILUIZIONE: pronto all'uso.

CONFEZIONE: contenitori in polietilene da Lt. 2,5

ESSICCAZIONE: al tatto 1 h, in profondità 24h a 20°C.

TEMPERATURA DI

APPLICAZIONE: compresa tra

7°C e 30°C
APPLICAZIONE: pennello, rullo, spruzzo.

TINTEGGIATURA: Le colorazioni sono ottenibili anche mediante il sistema tintometrico: *Global Tinting System*.

CONSERVAZIONE: 24 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici.

HS-CODE: 32091000

5. VOCE DI CAPITOLATO

Decorazione di superfici murali interne ed esterne con finitura acrilica perfettamente lavabile, ad effetto sabbia-metallizzato del tipo ZEPHYRO della SPIVER S.r.l. applicata e rifinito con speciale pennello del tipo SPALTER PER DECORA' della SPIVER S.r.l. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m² €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche. La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122
93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it