



## Cromarzinc



### 1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Antiruggine sintetica anticorrosiva al fosfato di zinco caratterizzata da una buona copertura e un'eccellente adesione. Grazie alle sue caratteristiche trova impiego come primer di fondo per la verniciatura di ferro, acciaio, lamiera zincata, che devono essere rifiniti con smalti sintetici.

### 2. COMPOSIZIONE

Resine gliceroftaliche, fosfato di zinco attivato, speciali extender, additivi.

### 3. MODALITA' D'APPLICAZIONE Ferro nuovo

Asportare eventuale traccia di polvere, sgrassare con diluente nitro, applicare una o due mani di CROMARZINC a distanza di 24 ore l'una dall'altra. Ad essiccazione avvenuta (24 ore) la superficie è pronta per l'applicazione dello smalto.

### Ferro arrugginito

Asportare totalmente ogni traccia di ruggine, sgrassare con diluente nitro, applicare una o due mani di CROMARZINC a distanza di 24 ore l'una dall'altra. In caso di effettiva difficoltà a rimuovere lo strato di ruggine applicare una mano di convertitore di ruggine NOXIFER, lasciare agire per 24 h, dopodiché lavare abbondantemente con acqua per eliminare parti di NOXIFER non reagite, applicare una mano di antiruggine CROMARZINC. Ad essiccazione avvenuta (24 ore) la superficie è pronta per l'applicazione dello smalto.

### Lamiera zincata

Asportare eventuale traccia di polvere, sgrassare con diluente nitro, applicare una di CROMARZINC diluita al 30% con acqua. Ad essiccazione avvenuta (24 ore) la superficie è pronta per l'applicazione dello smalto.

### 4. DATI TECNICI

**PESO SPECIFICO:** 1,350 – 1.400 +/- 0,5% kg./Lt. (a seconda della tinta)

**ASPETTO FILM:** opaco

**COLORI:** bianco.

**TINTEGGIATURA:** Le colorazioni sono ottenibili mediante il sistema tintometrico: *Global Tinting System*.

**VISCOSITA':** 160" – 180" Coppa Ford 4

**RESA:** 8 – 12 m<sup>2</sup>/Lt. per mano

**DILUIZIONE:** 5 – 10% con acqua (al 30% su lamiere zincate)

**CONFEZIONE:** contenitori in litolatta da Lt. 20, Lt. 2,5 e Lt. 0,500

**ESSICCAZIONE:** 2h fuori polvere, 6 – 7 h al tatto, 24 h in profondità

**SOVRAVERNICIABILITA':** 24 h

**APPLICAZIONE:** pennello, rullo, spruzzo

**CONSERVAZIONE:** 24 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici

**HS-CODE :** 32091000

### 5. VOCI DI CAPITOLATO

Applicazione su supporti in ferro di due mani di antiruggine al minio di piombo del tipo CROMARZINC della Spiver S.r.l. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m<sup>2</sup> €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche. La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



*Emotion with paint ...*

**SPIVER s.r.l.**

contrada Babbaurra S.S. 122  
93100 Caltanissetta ( CL )

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

[www.spiver.it](http://www.spiver.it) - [info@spiver.it](mailto:info@spiver.it)