



## Primer Epoxy

### 1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

PRIMER EPOXY è un primer incolore bicomponente ad alta penetrazione, a base epossidica impiegato come fondo per l'applicazione di pitture epossidiche ad acqua (TOP EPOXY), di eccellente potere consolidante e isolante. Specifico per la primerizzazione di superfici murali, pavimenti industriali in cemento che devono essere verniciati con pitture epossidiche ad acqua.

### 2. COMPOSIZIONE

Resine epossidiche e indurenti poliammidici idrosolubili, additivi.

### 3. MODALITA' D'APPLICAZIONE

Aggiungere il catalizzatore nella base e miscelare con trapano per almeno 7 minuti ad alta velocità, verificarne la perfetta omogeneizzazione e diluire il tutto con il 100% di acqua. Applicare con rullo, pennello, o spruzzo.

### 4. DATI TECNICI

**PESO SPECIFICO:** 1,010 kg./Lt.  
+/- 0,5%

**VISCOSITA':** 70" - 80" Coppa Ford 4 (dopo la miscelazione dei due componenti)

**RESA:** 15-20 mq./Lt

**DILUIZIONE:** 100% con acqua

**POT LIFE:** 30-40 minuti a 20°C

**RAPPORTO DI CATALISI:** 4 base - 1 catalizzatore

**CONFEZIONE:** contenitori in polietilene da Lt. 3

**SOVRAVERNICIABILITA':** 24 - 84 h in funzione della temperatura

**APPLICAZIONE:** pennello, rullo, spruzzo

**CONSERVAZIONE:** 12 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici

HS-CODE : 32091000

### 5. VOCE DI CAPITOLATO

Primerizzazione di superfici in cemento con una mano di fissativo bicomponente a base epossidica ad alto potere consolidante e isolante del tipo PRIME EPOXY della SPIVER S.r.l.. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m<sup>2</sup> €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche. La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



*Emotion with paint ...*

**SPIVER s.r.l.**

contrada Babbaurra S.S. 122  
93100 Caltanissetta ( CL )

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

[www.spiver.it](http://www.spiver.it) - [info@spiver.it](mailto:info@spiver.it)