

Maltelast Fiber

1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Malta cementizia elastica bicomponente fibrinforzata ad elevato modulo elastico di eccellente resistenza agli alcali e agli aggressivi chimici. MALTELASTIC FIBER trova impiego in edilizia come:

- Intonaco di fondo per cicli elastici per risanamento di intonaci microfessurati
- Rivestimento impermeabilizzante di vasche d'acqua non potabili, muri da interrare, etc.
- Rivestimento impermeabilizzante per sottofondi cementizi prima della posa di piastrelle ceramiche sia in interni che in esterni come ad esempio balconi, terrazze
- Protettivo anticarbonatazione per calcestruzzo
- Protezione di strutture in calcestruzzo in ambienti marini

2. COMPOSIZIONE

Cementi, filler a granulometria controllata, additivi, fibre polipropilene, speciali emulsione elastomerica

3. MODALITA' D'APPLICAZIONE

Al fine di garantire una giusta adesione, bisogna accertarsi che il supporto sia pulito e solido, in caso di supporti sfarinanti occorre applicare una mano di consolidante DERASOL H₂O diluito al 100% con acqua, per la pulizia si consiglia intervenire con un'idropulitrice ad alta pressione. Impastare la polvere (comp.A) nel liquido (comp.B) con agitatore elettrico. Stendere un primo strato di MALTELASTIC FIBER con frattazzo in acciaio, annegato in

rete in fibra di vetro con una maglia di 4,5 x 4 mm. Dopo minimo 12 ore applicare lo strato di finitura di MALTELASTIC FIBER, avendo cura di ottenere un spessore finale di circa 2 mm.

4. DATI TECNICI

PESO SPECIFICO COMP. "A":

1,400 Kg./lt +/- 0,5%.

PESO SPECIFICO COMP. "B":

1,020 Kg./lt +/- 0,5%.

PESO SPECIFICO IMPASTO:

1,850 Kg./lt +/- 0,5%.

VITA DELL'IMPASTO (Poot life):

1 ora a 20°C.

RAPPORTO DI MISCELAZIONE:

3 parti comp."A" - 1 parte comp."B".

DILUIZIONE

nessuna

TEMPERATURA

DI

APPLICAZIONE: compresa tra 8°C e 30°C.

APPLICAZIONE: con spatola.

RESA: 1,6 - 1,8 kg x mq. x mm. di spessore in base alla porosità del supporto.

SPESSORE MASSIMO

CONSENTITO: 2 mm. per mano.

COLORE: grigio.

CONFEZIONI: sacchi di carta politenata da kg. 24 per comp. "A", contenitori in plt. da kg. 8 per comp. "B".

CONSERVAZIONE: 24 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici.

HS-CODE: 38245090

5. VOCE DI CAPITOLATO

Rasatura, livellamento e impermeabilizzazione di intonaci con malta elastomerica del tipo MALTELASTIC FIBER della Spiver S.r.l. armata con rete in fibra di vetro da 90 gr./ mq. Prezzo comprensivo di materiale

e messa in opera, esclusi ponteggi al m² €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche. La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it

Scheda Tecnica: Maltelast Fiber SP 091 Rev.1 La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti