



Rasante W-04

1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Malta cementizia anticarbonatazione di ottime caratteristiche meccaniche per la rasatura ed il livellamento di fondi in calcestruzzo degradati in modo superficiale. Specifico per la protezione di strutture in cemento armato precedentemente ripristinate con malta antiritiro del tipo TIXOCEM o REOCEM COLABILE. Risulta essere perfettamente impermeabile agli aggressivi atmosferici (acqua, anidride carbonica, anidride solforosa, etc). Grazie al suo elevato potere adesivo risulta essere idoneo per il livellamento e la rasatura di vecchi intonaci plastici.

2. COMPOSIZIONE

Cementi speciali, resine, inerti a granulometria controllata, additivi.

3. MODALITA' D'APPLICAZIONE

Il supporto deve essere duro, coesivo, senza tracce di polvere, grassi, disarmani o parti in via di distacco. Bagnare accuratamente le superfici da risanare. Spazzolare e impastare con circa 6 - 6,5 Lt. di acqua un sacco di RASANTE W-04 e lasciare riposare per circa 10 minuti. Subito dopo l'applicazione lisciare con frattazzo metallico a uno spessore max di 5 mm per strato.

4. DATI TECNICI

PESO SPECIFICO: 1,630 Kg./Lt. +/-0,5%.

COLORE: grigio

GRANULOMETRIA: max 0,5 mm.

DILUIZIONE: acqua d'impasto 25%.

VITA DELL' IMPASTO(poot life): 3ore.

RESA: 1,6 kg./m² per mm. di spessore

TEMPERATURA DI

APPLICAZIONE: compresa tra 5°C e 30°C.

APPLICAZIONE: con spatola metallica (spessore max 3mm).

SPESSORE CONSENTITO: max 5 mm. per strato.

CONFEZIONE: sacchi in carta politenata da 25 kg.

CONSERVAZIONE: 12 mesi nelle confezioni integre al riparo dall'umidità.

HS-CODE: 38245090

in opera, esclusi i ponteggi al mq. €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche. La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

5. VOCE DI CAPITOLATO

Rasatura anticarbonatazione di calcestruzzo

Rasatura e regolarizzazione di superfici in calcestruzzo, con contemporanea protezione dalla carbonatazione con rasante cementizio, da impastare con il 25% di acqua, del tipo RASANTE W-04 della Spiver S.r.l., con consumo di 1,6 kg./m² x mm. di spessore. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi i ponteggi al mq. €.....

Rasatura di superfici esterne di intonaco (sintetico o minerale)

Rasatura e regolarizzazione di superfici in intonaco sintetico o minerale con rasante cementizio, da impastare con il 25% di acqua, del tipo RASANTE W-04 della Spiver S.r.l., con consumo di 1,6 kg./m² x mm. di spessore. Prezzo comprensivo di materiale e messa



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122
93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it