

Reocem Colabile

1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

REOCEM COLABILE è una malta reoplastica colabile a ritiro compensato pronta all'uso fibrorinforzata utilizzata per il ripristino e risanamento strutturale del calcestruzzo ammalorato. Grazie alle sue caratteristiche REOCEM COLABILE garantisce una perfetta adesione, un'ottima resistenza all'aggressione degli agenti atmosferici. REOCEM COLABILE è caratterizzato da altissime resistenze meccaniche alla flessione e compressione, nonché da una elevata resistenza all'abrasione. REOCEM COLABILE è indicato in particolari condizioni di utilizzo dove si necessita l'uso di malte colabili in casseformi opportunamente predisposte.

2. COMPOSIZIONE

Cementi speciali, inerti a granulometria controllata, fibre sintetiche, additivi.

3. MODALITA' D'APPLICAZIONE

Il supporto deve essere duro, coesivo, senza tracce di polvere o grassi o parti in via di distacco. Bagnare accuratamente le superfici da risanare. Eliminare completamente la ruggine dai ferri di armatura tramite sabbiatura o energica pulizia manuale con spazzola in acciaio fino ad arrivare al ferro pulito. I ferri di armatura andranno successivamente trattati con PROTEFER. Bagnare la superficie fino a rifiuto con acqua pulita ed attendere la completa evaporazione dell'acqua in eccesso prima dell'applicazione di REOCEM COLABILE. In funzione

del lavoro da eseguire e quindi delle quantità da utilizzare, la miscelazione può essere eseguita con trapano elettrico dotato di elica mescolatrice oppure in betoniera. La miscelazione deve essere eseguita a bassa velocità per evitare l'inglobamento di aria. Si sconsiglia la miscelazione a mano. Per ottenere una buona miscelazione, versare la polvere nell'acqua sotto agitazione rispettando la proporzione la proporzione riportata nei dati tecnici. Pretrattare le casseformi con uno strato leggero di disarmante prima di effettuare il riempimento.

4. DATI TECNICI

PESO SPECIFICO: 1,670 Kg./Lt. +/-1%.

COLORE: grigio.

DILUIZIONE: 15-16% (3,7 - 4 litri di acqua per sacco da 25 kg).

VITA DELL' IMPASTO(poot life): 1ora a 20°C.

RESA: 20 kg./m² x cm. di spessore.

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE: compresa tra 5°C e 30°C.

APPLICAZIONE: per colaggio.

CONFEZIONE: sacchi in carta politenata da 25 kg.

CONSERVAZIONE: 12 mesi nelle confezioni integre al riparo dall'umidità.

HS-CODE: 38245090

5. VOCE DI CAPITOLATO

Ricostruzione e risanamento di calcestruzzo ammalorato con malta reoplastica colabile fibrorinforzata a ritiro compensato del tipo REOCEM COLABILE della Spiver S.r.l. da impastare con 15-16% di acqua con

consumo di 20 kg./m² x cm. di spessore. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m² €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche. La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



Emotion with paint ...

SPIVER S.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it

Scheda Tecnica: Reocem Colabile SP 094 Rev.1 La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti