

Multigum



1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Guaina liquida impermeabilizzante colorata fibrorinforzata. Viene utilizzato per impermeabilizzazioni di terrazze, di muri di contenimento controterra ed in tutti quei casi dove si hanno problemi di infiltrazioni d'acqua di origine atmosferica. Buona elasticità e adesione sul supporto. A lavoro ultimato forma un manto calpestabile continuo e colorato, privo di qualsiasi forma di saldature e soprattutto di screpolature, inalterabile agli U.V. e agli agenti atmosferici. Prodotto non idoneo per la impermeabilizzazione di vasche d'acqua e piscine o di superfici con contatto permanente con acqua.

2. COMPOSIZIONE

Emulsione stirolo-acrilica, extenders lamellari, fibre sintetiche, ossidi di ferro e/o titanio, additivi.

3. MODALITA' D'APPLICAZIONE

Spolverare perfettamente la superficie ed assicurarsi che il supporto sia asciutto ed esente da tracce di grassi, oli e umidità. Su supporti cementizi è necessario applicare una mano di primer consolidante DERASOL H2O diluito in rapporto 1:1 con acqua (su asfalto MULTIGUM non necessita alcuna primerizzazione). Applicare MULTIGUM in due/tre mani con rullo a pelo, senza alcuna diluizione, intervallata 24 ore l'una dall'altra. Per una buona riuscita dei lavori si consiglia uno spessore finale non inferiore a 1mm.

4. DATI TECNICI

PESO SPECIFICO : 1,290 Kg./Lt +/-5%.

COLORE: bianco, grigio chiaro, rosso mattone e altre tinte a richiesta.

TINTEGGIATURA: Le colorazioni sono ottenibili mediante il sistema tintometrico: *Global Tinting System*.

VISCOSITA': pasta tixotropica

RESA: 2 mq./Lt.x1 mm. di spessore.

CONFEZIONE: contenitori in plt. da Lt. 13, Lt. 5, Lt. 2,5, ml. 750.

ESSICCAZIONE: al tatto 2h a 20°C, in profondità 24h a 20°C.

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE: compresa tra 10°C e 30°C.

PEDONABILITA' 72 ore dall'applicazione a 20°C.

APPLICAZIONE: pennello, rullo, spruzzo.

CONSERVAZIONE: 36 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici.

HS-CODE : 32091000

5. VOCE DI CAPITOLATO

Trattamento impermeabilizzante su supporto cementizio con guaina liquida stirolo-acrilica fibrorinforzata del tipo MULTIGUM della Spiver S.r.l. applicato in due/tre mani senza alcuna diluizione, previa idonea primerizzazione con consolidante DERASOL H2O diluito in rapporto 1:1 con acqua della SPIVER S.r.l. . Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m² €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche . La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it

Scheda Tecnica: Multigum SP 084. Rev.1 La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti