



## Paviflex

### 1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Rivestimento sintetico ad acqua a spessore caratterizzato da una buona elasticità, un'eccellente resistenza all'usura e agli agenti atmosferici, antisdrucchiolo anche a superficie bagnata. Destinato alla pavimentazione di campi da tennis con supporto in conglomerato bituminoso o cementizio (previa adeguata preparazione), trova collocazione anche per campi per altre categorie sportive (basket, calcetto) sia all'interno che all'esterno.

### 2. COMPOSIZIONE

Copolimeri acrilici in emulsione, agenti autolivellanti, speciali extender rinforzanti, inerti altamente resistenti all'abrasione, plastificanti polimerici insaponificabili, pigmenti a base di ossido di ferro e/o titanio perfettamente stabili alla luce, altri additivi ausiliari.

### 3. MODALITA' D'APPLICAZIONE

Per una corretta applicazione è necessario una attenta e curata preparazione del supporto. Spazzolare il supporto, accertarsi che non vi sia alcuna traccia di umidità o polvere; in caso di applicazione su vecchie vernici si consiglia di asportare le parti friabili. Non applicare assolutamente in giornate molto umide o piovigginose. Quindi:  
1. Spazzolare perfettamente il supporto ed applicare una mano di DERASOL (tranne su asfalto) diluito al 100% con acqua per fissare e consolidare eventuali tracce di polvere;

2. Applicare con frattazzo una strato di PAVIFLEX non diluito;

3. Dopo minimo 24 ore applicare il secondo strato di PAVIFLEX; al fine di migliorare l'effetto autolivellante diluire il prodotto con il 5% di acqua.

### 4. DATI TECNICI

**PESO SPECIFICO** : 1,700 Kg./Lt. +/-0,5%.

**COLORE**: Rosso mattone, rosso ossido, verde.

**VISCOSITA'**: aspetto tixotropico  
**RESA**: 2,5 - 3 Kg./m<sup>2</sup> (a seconda porosità del supporto)

**DILUIZIONE**: pronto all'uso o con max 5% di acqua

**CONFEZIONE**: contenitore in PLT. da kg. 25.

**ESSICCAZIONE**: 24h in profondità a 20°C.

**TEMPERATURA DI APPLICAZIONE**: compresa tra 5°C e 30°C.

**APPLICAZIONE**: frattazzo in ferro.

**CONSERVAZIONE**: 18 mesi nelle confezioni integre al riparo dall'umidità.

**HS-CODE** : 32091000

### 5. VOCE DI CAPITOLATO

Protezione e decorazione di campo da tennis con supporto cementizio con rivestimento acrilico autolivellante del tipo PAVIFLEX della SPIVER S.r.l, con consumo di 2,5 - 3 kg./m<sup>2</sup>; previa applicazione di una mano di DERASOL diluita con acqua in rapporto 1 a 1  
Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, al m<sup>2</sup>  
€.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche. La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni



*Emotion with paint ...*

**SPIVER s.r.l.**

contrada Babbaurra S.S. 122  
93100 Caltanissetta ( CL )

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

[www.spiver.it](http://www.spiver.it) - [info@spiver.it](mailto:info@spiver.it)