

Tennis Paint

1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Pittura protettiva e decorativa caratterizzata da un'ottima adesione al supporto ed elevata resistenza agli agenti atmosferici ed all'abrasione. Alto potere coprente e antiscivolo. Prodotto specifico per la verniciatura di pavimentazioni sportive sintetiche al fine di cambiare la colorazione o effettuare interventi di manutenzione periodica ordinaria come campi da tennis, calcetto,

2. COMPOSIZIONE

Resine acriliche in emulsione modificate, idonei plastificanti, farina di quarzo e altre cariche, minerali, pigmenti perfettamente fotostabili, additivi.

3. MODALITA' D'APPLICAZIONE

I supporti in asfalto devono essere perfettamente asciutti e spolverati e trattati con una mano di FISSATIVO REOSAN diluito al 200% con acqua. I supporti in cemento devono essere trattati con una mano DERASOL diluito al 100% con acqua. Dopo 12 ore applicare una prima mano come sottofondo di TENNIS PAINT diluita con il 30% di acqua con rullo a pelo. Dopo 3 ore minimo applicare la seconda mano di TENNIS PAINT con rullo a pelo con diluizione massimo del 20-25% con acqua.

4. DATI TECNICI

PESO SPECIFICO : 1,660 Kg./Lt +/-0,5%

VISCOSITA': pasta tixotropica **ESSICAZIONE**: al tatto circa 2 ore a 20°C, in profondità circa 24 ore a 20°C.

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE: Rullo, pennello, spruzzo, compresa tra 5°C e 30°C **RESA**: 0,400 – 0,500 Lt./m² (a due mani)

COLORE: tinte di cartella

CONFEZIONE: contenitori in polietilene da Lt. 14

CONSERVAZIONE: 24 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici

HS-CODE : 32091000

5. VOCE DI CAPITOLATO

Verniciatura di campi da tennis con finitura antiscivolo con pittura a base di resine acriliche modificate del tipo TENNIS PAINT della Spiver S.r.l., della colorazione scelta dalla D.L. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera al m² €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche . La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it

Scheda Tecnica: Tennis Paint SP 089. Rev.1 La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti