



Verlax Antique

1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Smalto-antiruggine opaco per esterni a base di ossido ferro micaceo ad elevato potere anticorrosivo. Grazie alle sue caratteristiche trova impiego come fondo-finitura per ferro con un gradevole aspetto antichizzato (effetto ferro battuto), con eccellenti prestazioni di resistenza agli agenti atmosferici, senza l'applicazione di un fondo antiruggine.

2. COMPOSIZIONE

Speciali resine in solvente, biossido di titanio, ossidi di ferro micaceo e/o pigmenti organici, agenti anticorrosivi, additivi. E' esente da sostanze nocive quali solventi e pigmenti a base di piombo o cromati.

3. MODALITA' 'APPLICAZIONE

Ferro nuovo

Asportare eventuale traccia di polvere, sgrassare con diluente nitro, applicare due o più mani di VERLAX ANTIQUE fino a copertura.

Ferro arrugginito

Rimuovere accuratamente parti di ruggine non aderenti o vecchi smalti non coesi, sgrassare con diluente nitro, applicare due o più mani di VERLAX ANTIQUE fino a copertura.

Lamiera zincata

Asportare eventuale traccia di polvere, sgrassare con diluente nitro, applicare una mano di CROMARZINC diluita al 30% con acqua. Ad essiccazione avvenuta (24 ore) applicare due o più mani di VERLAX ANTIQUE fino a copertura.

4. DATI TECNICI

PESO SPECIFICO: 1,500 kg./Lt.
+/- 0,5%

ASPETTO FILM: opaco.

COLORI: tinte cartella

TINTEGGIATURA: Le colorazioni sono ottenibili mediante il sistema tintometrico: *Global Tinting System*.

VISCOSITA'180" Coppa Ford 4

RESA: 10 m²/Lt. per mano

DILUIZIONE: Pronta all'uso (max 5% con acqua ragia)

CONFEZIONE: contenitori in litolatta da Lt. 15, Lt. 2,5 e Lt. 0,750

ESSICCAZIONE: 2-4 ore fuori polvere, 48 ore in profondità

SOVRAVERNICIABILITA': 24 ore

APPLICAZIONE: pennello, rullo, spruzzo

CONSERVAZIONE: 36 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici

HS-CODE : 32091000

5. VOCI DI CAPITOLATO

Applicazione a due mani di smalto-antiruggine ad effetto "ferro battuto" e ad elevato potere anticorrosivo del tipo VERLAX ANTIQUE della SPIVER S.R.L., su manufatti in ferro collocati sia all'interno che all'esterno. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m² €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche. La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it