

CALCE & CLAY LEVIGATO

1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

CALCE & CLAY LEVIGATO è un rivestimento murale a base di argilla naturale, calce, granuli di pietra lavica, formulata con materie prime sostenibili a basso impatto ambientale.

VANTAGGI:

- Elevata traspirabilità
- Regola in modo naturale l'umidità relativa dell'aria
- Assorbe dall'aria odori e impurità
- Antimuffa e antibatterico naturale, grazie all'elevato PH indotto dalla calce
- Antistatica, non attirano la polvere
- Contenuto elevato di materie prime sostenibili provenienti da riciclo.

Grazie a queste caratteristiche CALCE & CLAY LEVIGATO trova impiego nella realizzazione di ambienti eleganti dove è richiesto un comfort abitativo speciale, con una finitura attraente, naturale e prestigiosa, che lascia grande spazio alla fantasia, alla creatività e al fascino di un arredo murale originale ed esclusivo, sia in stile classico che moderno.

2. COMPOSIZIONE

Argilla bianca, grassello di calce a lunga stagionatura, granuli di pietra lavica, inerti calcarei selezionati, stabilizzanti naturali e additivi atossici.

3. MODALITA' D'APPLICAZIONE

Sono idonei i supporti di malta fine a base di calce e/o cemento, malte bastarde, pitture e rivestimenti minerali o sintetici, perfettamente asciutti e coesi.

In caso di supporti sfarinanti è indispensabile consolidare con DERASOL H2O diluito con acqua in rapporto 1:1; su cartongesso e o vecchie pitture ben coese, applicare una mano di PRIMER S PLUS.

Si sconsiglia l'uso in pareti dove è stata riscontrata la presenza di umidità da risalita o da infiltrazione.

Effetto Levigato

Applicare 2 strati di CALCE & CLAY LEVIGATO con frattone in acciaio inox, intervallando l'una dall'altra di 24 h. Distribuire il prodotto in maniera uniforme sia per la prima che per la seconda mano, avendo cura che il prodotto sia completamente asciutto tra le due mani.

Successivamente, ad essiccazione completa, levigare con grana 220 e applicare uno strato di VELATURA NEUTRA diluita con acqua in rapporto di 1:1.

Effetto Levigato + mica

Aggiungere al prodotto la mica del colore desiderato (con dose da 0,5% a 1,5% in peso), applicare 2 strati di CALCE & CLAY LEVIGATO con frattone in acciaio inox. Distribuire il prodotto in maniera uniforme per la prima mano, ad essiccazione completa applicare uno strato maggiore di calce & clay levigato e creare dei graffi in orizzontale e verticale con una spatola inox.

Successivamente, ad essiccazione completa, levigare con grana 220 e applicare uno strato di VELATURA NEUTRA diluita con acqua in rapporto di 1:1.

4. DATI TECNICI

PESO SPECIFICO: 1,760 Kg./Lt. +/-0,5%

ASPETTO FILM: OPACO

VISCOSITA': cps 67000 +/- 10% rpm 30 – R7 a 25°C

PH: 12,2 +/- 0,5

ESSICCAZIONE: al tatto circa 4 ore a 20°C con umidità relativa inferiore al 60%, in profondità circa 48 ore a 20°C con umidità relativa inferiore al 60%

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE compresa tra 5°C e 30°C

RESA: 2 – 2.5 kg./m² (2 mani)

PERMEABILITA' AL VAPORE ACQUEO: sd = 0,15 m (UNI 8202/43).

COLORAZIONI: sono ottenibili mediante il sistema tintometrico: Global Tinting System.

CONFEZIONE: contenitori in PP da kg.20

APPLICAZIONE: frattazzo inox

DILUIZIONE: pronto all'uso

CONSERVAZIONE: 24 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici.

HS-CODE: 32091000



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it



CALCE & CLAY LEVIGATO

5.VOCE DI CAPITOLATO

Decorazione di superfici murali interne con rivestimento a base di argilla naturale e grassello di calce del tipo CALCE & CLAY LEVIGATO della SPIVER S.r.l. applicata a due mani a spatola, e successivamente levigato con consumo medio di 2 – 2.5 kg./m² (2 mani). Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m² €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche . La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it

Scheda Tecnica: PERFECTO LISCIO SP 022. Rev.1 La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti